

Fecha de Alta

09-07-2008

Versión

3 - 12/12/2017



**FAMILLE** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO / SISTEMAS TINTOMÉTRI  
**LIGNE** MONOCAPA PROYECTABLE

### DESCRIPTION ET NATURE

Produit monocouche prêt à l'emploi, pour la préparation et la finition simultanées de surfaces lisses chantier neuf, en intérieur. S'applique au moyen d'appareil de projection. .

### DESTINATION

Intérieur  
 Ciment  
 Plâtre  
 Plâtre / placoplatre  
 Plâtre  
 Idéal pour toitures  
 Spécialement recommandé sur plâtre préfabriqué et projeté

### PROPRIÉTÉS

Adhérence  
 Permet d'éviter le travail d'impression / apprêt.  
 Permet économie de main d'oeuvre, puisque permet économiser une couche de finition.  
 On obtient un fini mat, lisse et uniforme en peu de couches  
 Solutionne les problèmes d'adhérence sur "placoplatre" et plâtre projetable.  
 Projetable  
 Idéal comme fond de couleur pour terminer avec des tons peu recouvrants  
 Disponible en blanc et couleurs  
 Permet une économie de temps et coût d'application  
 Rendement : 0.5 - 0.8 kg / m2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	2 EN 1 PREPARA Y DECORA BLANCO
Aspect	Mat
Densité	1,68± 0,05 kg/l
Viscosité	140 +/- 15 PO
Extraits secs en volume	46± 1
Extraits secs en poids	68± 1
COV	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,21 g/l
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	30-60 min
Recouvrable / doublage	24-48 h
Couleurs	Blanc et couleurs suivant catalogue/tarif

### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### Supports neufs

Plâtre projeté, placoplatre, plâtre, ciment.  
 Vérifier l'aptitude du 2 en 1 sur le support.  
 Attendre jusqu'à prise totale du plâtre ou du ciment  
 En cas de défauts comme trous etc.... passer un enduit comme Plasmont en poudre Multiusage.  
 Ne jamais dépasser l'épaisseur de couche.  
 Pour poncer utiliser une ponceuse Rotex avec papier de grain 220, 240.

Fecha de Alta

09-07-2008

Versión

3 - 12/12/2017

**Restauration et entretien****MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

S'applique avec appareil de projection avec buses 17, 19 ou 21 et passage 4 ou 5.

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C, ni sur des supports exposés à un fort ensoleillement.

**Diluant d'application et de nettoyage**

Eau

**Méthode d'application      Indications de dilution****SYSTÈME****Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Plâtre projeté, placoplatre ou similaire, plâtre, ciment</b>			
<b>MAX</b>	2 en 1 Prepara y Decora	2 en 1 Prepara y Decora	Familia 1
<b>STD</b>	2 en 1 Prepara y Decora		

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

**FORMAT**

25 Kg