

Fecha de Alta

26-01-2009

Versión

4 - 24/05/2024

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LÍNEA** IMPRIMACIONES PAREDES-FACHADAS**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Imprimación fijadora al disolvente de máxima penetración en superficies porosas, pintadas o de obra nueva. Antihumedad. Máxima adherencia. Evita salitres y veladuras. Endurece y fija fondos porosos en mal estado.

USOS

Exterior/Interior

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Morteros de cemento

Soportes deleznales

Fijador, promotor de adherencia, regulador de absorción y endurecedor de superficies porosas pintadas con antiguas pinturas a base de Pliolite

Imprimación Universal para pinturas al agua

PROPIEDADES

- Adherencia
- Antihumedad
- Aplicabilidad óptima
- Dureza
- Poder de penetración
- Secado rápido
- No hace falta lijar para repintar: Mantenimiento económico
- Endurece y sanea fondos deleznales
- Aplicar fijamont antes y después del masillado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	FIJAMONT
Acabado	Transparente
Peso específico	0,87± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	14± 1
Sólidos en peso	17± 1
Rendimiento aprox. por mano	7-15 m ² /L

Secado tacto (20°C HR: 60%): 10-30min

Repintado (20°C HR: 60%): 4-6h

Colores Incoloro

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Mortero de cemento, yeso y sus derivados:

1. Esperar hasta total fraguado y secado del fondo (30 días mínimo y humedad máxima del 20%).
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias y esperar hasta que estén bien secos.
3. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
4. En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro. Masillar con plastos en polvo o masillas preparadas, para realizar una correcta elección ver familia 6.
5. Se aconseja proceder a la aplicación de Fijamont, antes y después de la colocación de la masilla, sobre todo en el caso de soportes deleznales.
6. Tratar con Montolimp los soportes con mocho.

Fecha de Alta

26-01-2009

Versión

4 - 24/05/2024

Maderas:

1. Caso de desear un tratamiento fungicida aplicar Montoxyl Fondo Incoloro.
2. El Fijamont es aplicable cuando el repintado se realice con pinturas al agua o al disolvente y el fungicida haya penetrado totalmente.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente pinturas viejas en mal estado o mal adheridas.
2. Matizar pinturas brillantes para asegurar una buena penetración en el sustrato.
3. Eliminar presencia de productos extraños mediante los procedimientos habituales.
4. Dado que es posible un defecto de adherencia entre las manos anteriores, habitualmente desconocidas por el aplicador se recomienda la eliminación de las pinturas viejas mediante decapado, chorreado u otros medios.
5. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una correcta elección).
6. Aplicar antes y después del masillado.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Observar que el producto esté totalmente transparente. En caso contrario desechar ya que habrá tomado humedad.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Evitar brillos diluyendo en función de la absorción del soporte. Por ello los datos de dilución dados en el Sistema de aplicación son orientativos.
- Lijar previamente para garantizar una perfecta penetración en el sustrato.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- Efectuar pruebas antes de proceder al acabado definitivo.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1403

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	20-60%
Rodillo	20-60%
Pistola air less	40-100%
Pistola air mix	40-100%
Pistola aerográfica	40-100%
Turbo baja presión	40-100%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Limpiar + Montolimp	Fijamont	Familia 1,2 ó 3
STD			
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Fijamont		Familia 1, 2 ó 3
STD			
Madera			
MAX	Fijamont		Familia 4 ó 5
STD			
Soportes deleznales			
MAX	Fijamont		Familia 1, 2 ó 3
STD			

Fecha de Alta

26-01-2009

Versión

4 - 24/05/2024

Morteros de cemento**MAX** Fijamont

Familia 1, 2 ó 3

STD**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L, 15 L