

Fecha de Alta

23-04-2008

Versión

11 - 21/12/2022



FAMILLE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LIGNE REVESTIMIENTOS LISOS

DESCRIPTION ET NATURE

Revêtement en pierre pour la protection et la décoration des façades et des murs extérieurs.
Idéal pour une application professionnelle : grande couverture, faible brillance et exécution rapide.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Mortier de ciment

Façades

Béton

Brique poreuse

PROPRIÉTÉS

Degré de brillance : extra-mat (selon la norme 13300, à 85° la réflectance < 5)

Certificat de garantie préalable délivré par Pinturas Montó SAU : jusqu'à 12 ans; consommation totale pour la garantie : 0,3 l/m²Opacité : Classe 1 pour un rendement de 6 m²/litre (conformément à la norme UNE-EN 13300)

Perméabilité à la vapeur d'eau : V1 (respirabilité maximale) (selon la norme UNE-EN 1062-1)

Perméabilité à l'eau liquide : W1 (imperméabilité maximale) (selon la norme UNE-EN 1062-1)

Brillance : G3 (mate, selon la norme UNE-EN 1062-1)

Lavabilité : Classe 2 (selon la norme UNE-EN 13300)

Épaisseur du film sec: E3 (entre 100 et 200 microns, selon la norme UNE-EN 1062-1) calculé pour un rendement moyen en deux couches de 3,75 m²/l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOKRIL SUPERBLANCO
Aspect	Lisse, légèrement rugueux
Densité	1,65 ± 0,05 kg/l
Viscosité	155 +/- 15 PO
Extraits secs en volume	46 ± 1
Extraits secs en poids	69 ± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,20 g/l
Rendement approximatif par couche	6-9 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 30 min-1h. Lavado: 25-30 jours
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 4-6 h
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment :

-Attendre jusqu'à prise totale (30 jours minimum).

-Nettoyer le support de possibles efflorescences par jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.

-Sur les surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir le pore.

-Nettoyer le support de tout produit et/ou résidus.

-Sur les supports friables, passer un fixateur.

-Mastiquer les défauts du support (voir famille MASILLAS les produits recommandés)

Briques poreuses

Fecha de Alta

23-04-2008

Versión

11 - 21/12/2022

1. Éliminez les fissures, les trous et les irrégularités avec Plasmont Exterior ou équivalent, de la gamme Montó
2. Nettoyez la surface avant de peindre
3. Il est conseillé d'appliquer un apprêt avant de peindre, en raison de la porosité de la brique et d'éviter ainsi une forte consommation de peinture

Restauration et entretien

1. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture. Sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être retirées avant de repeindre
2. Éliminer complètement les anciennes peintures en mauvais état ou mal adhérentes
3. Traiter les supports présentant des moisissures avec Montolimp
4. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence
5. Enduire les défauts du support de mastic pour extérieur (voir dans la partie 6 PRÉPARATION DES FONDEMENTS les lignes correspondant aux mastics en poudre et aux mastics préparés pour faire un choix approprié).

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C ou en cas de risque de pluie imminente.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou lors de journées excessivement humides.
- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support à la première couche.
- Terminer avec deux ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à ce que le support soit entièrement couvert.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet air less	10-30%
Pistolet air mix	10-30%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Supports avec moisissure			
MAX	Limpiar + Montolimp + Montokril Superblanco diluido	Montokril Superblanco + Montoplas	Montokril Superblanco + Montoplas
STD	Limpiar + Montolimp + Montokril Superblanco diluido		Montokril Superblanco + Montoplas
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar+ Fijamot, Emulsión Fijadora	Montokril Superblanco	Montokril Superblanco
STD	Eliminar+ Montokril Superblanco diluido		Montokril Superblanco
Supports friables			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Superblanco	Montokril Superblanco
STD	Montokril Superblanco diluido		Montokril Superblanco
Mortier de ciment			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Superblanco	Montokril Superblanco
STD	Montokril Superblanco diluido		Montokril Superblanco
Anciennes peintures en bonne état			

Fecha de Alta

23-04-2008

Versión

11 - 21/12/2022

MAX	Montokril Superblanco diluido	Montokril Superblanco	Montokril Superblanco
STD	Montokril Superblanco diluido		Montokril Superblanco

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 12 L, 15 L