

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 15/06/2023



FAMILLE ESMALTES

LIGNE SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIPTION ET NATURE

Spray haute brillance pour obtenir un effet Or poli ou Chrome poli sur le substrat à peindre.
Finition décorative, éviter les rayures.

DESTINATION

Intérieur
Verre
Plastique préalablement imprimé
Après impression d'accroche
Métal préalablement imprimé
Sur support préalablement imprimé
PVC, plastique (effectuer un test d'adhérence préalable)

PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide
- Facile à appliquer
- Finitions métalliques brillantes hautement décoratives
- Haut pouvoir couvrant
- Bonne adhérence
- Autonivelant
- Finition lisse et délicate
- Finition brillante
- Ne pas laver agressivement.
- Avec le vieillissement, il peut perdre un peu de sa brillance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTOSPRAY CROMADO ORO
Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché	10 min.
Recouvrable / doublage	60 min.
Couleurs	Or, Chrome

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Nouveaux bois :

- Le substrat doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
- Appliquez sur du bois dont le taux d'humidité est inférieur à 12 %.
- Appliquez sur du bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Poncez et éliminez les résidus de colle au niveau des assemblages et des défauts d'usage
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il faut d'abord le poncer et enlever la poussière à l'aide d'une brosse ou tout autre moyen mécanique.
- Protégez les zones que vous ne souhaitez pas peindre.
- Éliminez de manière générale les produits qui sont mal collés ou en mauvais état.

Fer, métaux dérivés et autres métaux

- Le substrat doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
- La surface doit être dégraissée, propre et sèche.
- Sur les surfaces rouillées, éliminez la rouille avec les moyens habituels recommandés par Monto sur tout inhibiteur de corrosion fabriqué par notre société en l'appliquant préalablement.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 15/06/2023

- Protégez les zones que vous ne souhaitez pas peindre.
- Éliminez de manière générale les produits qui sont mal collés ou en mauvais état.

Matériaux de construction (plâtre, ciment et dérivés, carton) :

- Enlevez les produits étrangers et/ou les résidus.
- La surface doit être dégraissée, propre et sèche.
- Éliminez les éventuelles efflorescences à l'aide de méthodes traditionnelles.
- Éliminez de manière générale les produits qui sont mal collés ou en mauvais état.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence sur le vernis ou la peinture précédente et en cas de doute, enlevez-la.
- En cas de doute, enlever le vernis ou la peinture précédente
- Si des produits d'entretien à base de silicone ont été utilisés, il est conseillé de polir le bois jusqu'à les éliminer complètement.

Fer et ses dérivés émaillés :

1. Sur les peintures en bon état, poncez pour ouvrir les pores et vérifiez que l'adhérence est parfaite.
2. Sur les peintures en mauvais état, il faut les enlever par des moyens mécaniques ou chimiques et procéder comme pour un nouveau substrat.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

Agitez vigoureusement le récipient pendant environ 2 minutes pour homogénéiser parfaitement le contenu.

Sur les surfaces absorbantes, utilisez un apprêt avant l'application.

Testez le produit dans un endroit non visible.

Protégez les zones que vous n'allez pas peindre.

Appliquez le produit à 25-30 cm du substrat avec de légers mouvements croisés.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées au soleil.

Maintenir une bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C.

Lorsque vous avez terminé, videz le contenu de la canule en dosant avec le récipient à l'envers.

Rendement approximatif par récipient de 400 ml 1 - 1,2 m² (deux couches croisées)**Diluant d'application et de nettoyage**

Solvant 1406-1405 et Quitamont Universal

Méthode d'application Indications de dilution**SYSTÈME****Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Métal			
MAX	Montospray Primer universal		Montospray Cromado
STD			Montospray cromado
Bois			
MAX	Montospray Primer Universal		Montospray Cromado
STD			Montospray cromado
Chantier			
MAX	Montospray Primer Universal		Montospray Cromado
STD			Montospray cromado

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 15/06/2023

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 48 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.4 L